

Technologický list

PENETRACE KOMFORT KOM3

bezbarvý disperzní penetrační nátěr



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:	Vodouředitelný akrylátový penetrační nátěr k penetrování a zpevňování vnějších i vnitřních savých podkladů. Tento penetrační nátěr je vhodný pro nové omítky, sádkartony, plochy po odstranění starých nátěrů v interiérech a málo poškozené povrchy.
Vlastnosti:	• po zaschnutí bezbarvý • s hlubokým účinkem • velmi dobře paropropustný • určen pro vnitřní i vnější použití
Barevný odstín:	po zaschnutí bezbarvý
Hustota:	1,04 g/cm ³
Pigmentová báze:	po zaschnutí transparentní
Pojivová báze:	polymerová disperze
Obsah látek:	polymerová disperze, voda, aditiva a konzervační látky

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:	Podklad musí být vyzrálý, suchý (max. 5 obj. % vlhkosti), pevný, čistý a odmaštěný a zbavený starých nedržících nátěrů. Tento produkt není vhodný pod silikátové nátěry.
Způsob nanášení:	štetkou, válečkem nebo nástřikem
Postup nanášení:	Aplikací penetrace se na podkladu nesmí vytvořit lesklý uzavřený film! Jestliže je podklad málo savý a nepřijímá penetraci, nepenetrujte a kontaktujte naši poradenskou linku. Aplikace penetrace by měla být poslední operací na podkladu před nátěrem nebo natahováním stěrek, atd. Na normálně sající podklad penetraci neředit, provést jeden až dva nátěry. Na silně sající podklady zředit penetraci mírně vodou a provést 2 nátěry metodou mokrá do mokré.
Upozornění:	Nezpracovávat na přímém slunci.

Technologický list

Teplota při zpracování:	min. +5°C teplota objektu i okolního vzduchu, během zpracování i schnutí.
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>možnost přetírat po:</i> 3 - 5 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Vydatnost*:	5 - 10 m ² /l v jedné vrstvě *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou, ve spec. případech max. do 20%.
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.dufa.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	5 l - 10 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů	Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

28. 4. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz, nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.