

SOKRATES® Tekutý včelí vosk

Roztok včelího vosku pro aplikaci na dřevo



CERTIFIKACE:

SOKRATES® Tekutý včelí vosk vyhovuje požadavkům normy DIN EN 71, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Složení:

SOKRATES® Tekutý včelí vosk je roztok včelího vosku v organických rozpouštědlech

Charakteristika:

SOKRATES® Tekutý včelí vosk je nearomatický, bez zápachu, bez činidel, rychle zasychající. Vytváří hladký a opticky hezký povrch příjemný na dotek.

Vlastnosti nátěrové hmoty:

❖ Obsah netěkavých složek	14%
❖ Výtoková doba z pohárku Φ 4 mm/ ISO 23 °C	20 s
❖ Spotřeba na jeden nátěr	
❖ Tampon	60 g/m ² tj. 18 m ² / l
❖ Štětce	80 g/m ² tj. 10 m ² / l
❖ Specifická hmotnost	0,785 g/cm ³

Zasychání :

- ❖ Pro manipulaci od 30 minut
- ❖ Mezi jednotlivými nátěry musí být dodržena doba schnutí nejméně 16 hodin

VOSK NENÍ URČEN PRO PŘÍMÝ STYK S POTRAVINAMI, KRMIVY A PITNOU VODOU.

Barevné odstíny:

SOKRATES® Tekutý včelí vosk je bezbarvý

Použití:

Výrobek je určený k voskové povrchové úpravě surového dřeva ve vnitřním prostředí, jako jsou obklady stěn a stropů, nábytek, dveře. Je vhodný k úpravě například těchto dřevin: buku, dubu, smrku, javoru nebo jasanu. Není vhodný k úpravě drsných povrchů, podlah a objektů umístěných blízko stříkající vody.

Stohovatelnost a dolep je nutné řádně odzkoušet na konkrétní podmínky.

Nanášení:

SOKRATES® Tekutý včelí vosk se aplikuje širokým měkkým štětcem a tamponem při **minimální teplotě nátěrové hmoty, vzduchu i podkladu +12 °C** a to po celou dobu schnutí. **Doporučená teplota pro aplikaci: + 18 °C až + 23 °C.**

Ředidlo: neředí se (přípraven k použití)

Čištění nářadí: technický benzín

Před použitím velmi důkladně rozmíchejte celý obsah obalu!

Příklad nátěrového postupu:

1. Proveďte dokonalé očištění, odmaštění a přebroušení povrchu dřeva brusným papírem č. 220 a dobré odstranění prachu.
2. Na připravený, suchý, čistý povrch dřeva naneste širokým měkkým plochým štětcem nebo tamponem rovnoměrně SOKRATES® Tekutý včelí vosk a dobře vetřete a rozleštěte!
3. K vytvoření plnějšího voskového filmu proveďte druhý nános. Doba pro schnutí před následující vrstvou nebo kartáčováním je nejméně přes noc.
4. Dobře zaschlý předmět s voskovou vrstvou kartáčujte hladicím kartáčem na vosky nebo zíněným kartáčem do hedvábného lesku. Nevsáklý vosk stáhněte tamponem do 20 – 30 minut. Zaschlý povrch oleje je velmi obtížně rozlešitelný.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Používejte vhodné pracovní rukavice. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Při zasažení oka vyplachujte proudem čisté vody! Použijte vhodný respirátor.

V uzavřených prostorách dostatečně větrejte.

Výpary nevedchujte. **Produkt sám o sobě není samozápalný. Voskem nasycené hadry, pracovní náčiní nebo pracovní oděv se mohou v suchu v případě nahromadění tepla samy vznítit. Proto všechny hadry apod. po použití přechovávejte v uzavřené nádobě s vodou a poté zlikvidujte.**

Likvidace obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty:

Při likvidaci obalů s tekutými zbytky nátěrové hmoty je nutno postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění prováděcích předpisů (vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.

Katalog odpadů, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady). Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.

Poznámka:

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín a lesk. Barevné odstíny a stupně lesku různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě.

Uživatel nese odpovědnost za správné použití nátěrové hmoty, včetně správné aplikace celého předepsaného nátěrového systému. To znamená, že vždy musí zvážit všechny okolnosti, které mohou ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Reklamaci barevných odstínů a stupně lesku uznáme pouze za podmínek předem zhotoveného zkušebního nátěru, který bude předložen k reklamaci. Na případné reklamace odstínu a lesku, nebo kvality dodané barvy uplatňované po spotřebování celého obsahu obalu s NH nebude brán zřetel. Toto opatření se netýká případné reklamace životnosti NH. Výrobce Building Plast spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu údajů v technických a propagačních materiálech bez předcházejícího upozornění.

Dodatek:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokladatelnými vlivy při zpracování. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec obsahu tohoto technického listu, nebo údaje odchylující se od údajů uvedených v tomto technickém listu, vyžadují potvrzení výrobního závodu. Na tyto případy se vztahují všeobecné obchodní podmínky výrobce.

Reklamacce:

Reklamacce barevných odstínů a stupně lesku, bude uznána pouze tehdy, pokud byl před realizací proveden zkušební nátěr a ten byl reklamován. Při použití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín. Barevné odstíny různých šarží doporučujeme před aplikací smíchat ve větší nádobě a dokonale rozmíchat. Typ, povrch a barevnost dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru. *Podrobnější informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listě výrobku.*

SOKRATES® Tekutý včelí vosk je hořlavá kapalina třídy nebezpečnosti II.

Nesmí zmraznout při přepravě a skladování.

Skladujte při teplotách od min. +5 °C až + 25 °C.

Podle podmínek zákona č. 136/2002 si výrobek uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.

Balení: 0,6 l ; 2 l

ADR/RID - UN 1263,3,III
ČSN EN ISO 9001

Ochrana ovzduší (vyhláška č. 415/2012 Sb.):

Sušina % od	Hustota g/cm ³	VOC kg/kg	Max.prah těk.látek g/litr	Obsah těk.látek g/litr
14	0,785	0,695	nestanoveno	675

Kategorie: A/h



Pro firmu:
BUILDING PLAST spol. s r.o.
Nádražní ulice 786
503 51 Chlumeč nad Cidlinou, CZ

tel.: +420 495 489 000

email: info@barvy-sokrates.cz
<http://www.barvy-sokrates.cz>



Vyrobil:
Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG,
Otto-Scheugenpflug-Straße 2
Offenbach/M DE

tel.: 069/89007 - 0
fax: 069/89007-143

email: info@clou.de
<http://www.clou.de>

SOKRATES