

Technologický list

düfa GLANZLATEX D426 Latexová barva lesklá



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

Vysoce kryvá latexová barva na kvalitní a odolné nové i renovační nátěry ve všech prostorách s vysokým provozem, jako např. kanceláře, schodiště, dětské pokoje apod. Určeno do interiérů na většinu podkladů – omítka, beton, zdivo, papírové a dřevité tapety, ale i na přetírání starších nátěrů na bázi disperze. Tato barva je oceněna značkou ochrany životního prostředí „Modrý anděl“.

Vlastnosti:

- vysoký stupeň bělosti
- odolnost proti oděru dle DIN 13 300: třída 1
kryvost dle DIN 13 300: třída 2
- snadné čištění povrchu
- vysoká odolnost proti oděru
- určena pro vnitřní použití

Stupeň lesku:

lesk

Barevný odstín:

bílý

Hustota:

1,25 g/cm³

Pojivová báze:

umělohmotná disperze

Obsah látek:

polyvinylacetátová disperze, titandioxid, calcium carbonat, silikát, voda, pojiva, konzervační látky

Možnosti tónování:

Lze tónovat pomocí tónovacích barev düfa D230 nebo ProfiTec P700, případně pomocí pigmentových koncentrátů míchacího systému Meffert Color Mix. Tónování do sytých barevných odstínů může způsobit mírné snížení lesku zaschlého povrchu.

Upozornění:

Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu, bez předchozího reklamování zkušební aplikace malé plochy, nelze uznat.

ZPRACOVÁNÍ

Vhodný podklad:

Podklad musí být suchý (max. 4,5 obj. % vlhkosti), pevný a zbavený všech nečistot. Staré nedržící a klišové nátěry je třeba zcela odstranit. Lesklé staré podklady nejprve zdrsnit. Dle savosti podkladu penetrovat penetračním prostředkem düfa, např. düfa D314.

Technologický list

Způsob nanášení:	štetkou, válečkem, nástřikem i metodou airless (velikost trysky 0,026-0,031 palců; tlak cca 160 barů; viskozita – neředit).
Postup nanášení:	Před použitím důkladně promíchat. Většinou stačí jeden rovnoměrný nátěr. U různě savých podkladů nanést dva nátěry, a to nejprve jeden nátěr, zředěný s max. 10% vody, druhý nátěr neředit.
Teplota při zpracování:	min. +5°C teplota objektu i okolního vzduchu, během zpracování i schnutí.
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu*:	<i>možnost přetírat po:</i> cca 4 hod. *Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Vydatnost*:	cca 6 m ² /l v jedné vrstvě. *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou, max. do 10%
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

Prvky značení dle ustanovení(EG) č. 1272/2008 (CLP):

Bezpečnostní pokyny P-věty:	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
Zvláštní předpisy:	EUH208 Obsahuje: 1,2-BENZIOISOTHIAZOL-3(2H)-ON+. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Hodnoty VOC:	Max. obsah VOC (ES): 0,2 hmot. % Max. obsah VOC: 0,2 hmot. % Hodnota VOC (DIN EN ISO 11890-1/2): 2,9 g/l
První pomoc:	<i>při vdechnutí výparů:</i> zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple <i>při styku s kůží:</i> důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit repačním krémem, nepoužívat ředidlo <i>při vniknutí do oka:</i> vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat min. 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. <i>při náhodném požití:</i> důkladně vypláchnout ústa, nevyvolávat zvracení. Konzultovat s lékařem. Podrobnější informace – viz bezpečnostní list produktu.

Technologický list

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	10,0 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Zařazení odpadů:	kód 080112 - odpadové barvy a laky jiné než uvedené v 080111 při dodržování místních předpisů kód 150102 – obaly z plastu
Likvidace obalů:	Obaly se zbytky nevysušeného materiálu odevzdat na příslušná sběrná místa a likvidovat jako látka samotná. Prázdné, řádně vyčištěné obaly mohou být předány k recyklaci.

16. 3. 2017

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy a ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek v objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,
tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.