

Technologický list

SILICON-TIEFGRUND

P421

Silikonová penetrace

speciální penetrace bez obsahu rozpouštědel s hydrofobním účinkem pro vnější použití



POPIS PRODUKTU

Možnosti použití:

pro penetraci (jen v exteriéru) jemně pórzních, silně savých a zpískovatělých podkladů, jako jsou minerální omítky, pískovec, cihly, beton a porobeton nebo lehce zkřídovatělé, ale nosné starší podklady. Zvyšuje vododpudivost silikonového nátěrového systému ProfiTec.

Vlastnosti:

- s obsahem speciálních silikonových pryskyřic
- omezuje výskyt biotického napadení povrchu
- neškodí životnímu prostředí
- ředitelná vodou
- velmi lehce zpracovatelná
- s hlubokým účinkem
- rychle schnoucí
- velmi vydatná
- bez zápachu
- zpevňuje podklad
- zvyšuje vodoodpudivost
- odolná proti stárnutí a alkáliím
- paropropustná
- pro vnější použití

Barevný odstín:

nažloutlý, po vyschnutí transparentní

Hustota:

1,01 g/cm³

Pojivová báze:

siloxanový hydrosol

Obsah látek:

vinylacetát-kopolymerhydrosol, silikonový olej, voda, přísady, konzervační látky

Možnosti tónování:

nemíchat s jinými materiály, není určeno pro tónování

Technologický list

ZPRACOVÁNÍ

Podklad:	vhodná na nosné, pevné, suché a čisté podklady. Nedržíci podklady beze zbytku odstranit.
Způsob nanášení:	nejlépe štětkou, lze i válečkem
Postup nanášení:	Ke zpevnění písčitých podkladů nanést metodou „mokrá do mokré“. Na silně savé nebo nestejně savé podklady zředit penetraci P421 s 10% vody. Po aplikaci nesmí vzniknout na povrchu lesklý film – pro aplikaci na málo savé podklady mírně naředit.
Teplota při zpracování:	min. +5°C u podkladu a okolního vzduchu, během zpracování i schnutí
Doba schnutí při +20°C a 60% rel. vlhkosti vzduchu:	<i>možnost přetírat po:</i> cca 10 hod. Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
Vydatnost*:	10 m ² /l jedním nátěrem *Spotřeba je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební nátěr.
Ředění:	vodou
Čištění nástrojů:	ihned po použití vodou

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A INFORMACE

viz aktuální Bezpečnostní list produktu na vyžádání nebo na www.profitec.cz.

OSTATNÍ INFORMACE

Velikosti balení:	10,0 l
Skladování:	v suchu a chladu, chránit před mrazem. Výrobek si uchovává své užité vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně do data uvedeného na obalu.
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad	Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. 080112 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV; Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků; Odpadní barvy a laky neuvedené pod položkou 08 01 11
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů	150102 ODPADNÍ OBALY, ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu); Plastové obaly

Technologický list

**Vhodné metody odstraňování
látky nebo přípravku a
znečištěných obalů**

Důkladně umýt vodou. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

9. 6. 2020

Technické údaje uvedené v tomto listu se opírají o nejnovější technický stav a naše zkušenosti. S ohledem na možnou různorodost podkladů a podmínek daného objektu však není kupující, aplikátor či uživatel zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet a použít naše výrobky pouze na vlastní odpovědnost a zároveň vhodným způsobem, např. aplikací malé zkušební plochy, ověřit, zda jsou vhodné k plánovanému způsobu aplikace a účelu použití za daných podmínek a na daném objektu. Z uvedených údajů proto nelze vyvozovat žádná práva a záruky a nelze ani převzít záruku za výsledek Vašeho zpracování našich výrobků.

Vydáním nového technického listu ztrácí všechny jeho předchozí verze platnost.

Pro další informace kontaktujte: meffert@meffert.cz , nebo bezplatnou poradenskou linku 800 156 612.

Dodavatel: Meffert ČR spol. s r. o., Do Čertous 2627/9, hala J, 193 00 Praha – Horní Počernice,

tel: 326 375 830, e-mail: meffert@meffert.cz, www.meffert.cz.